



OPSLAG

Ongeopende en droog gestockeerde verpakkingen zijn 12 maanden houdbaar.

VERBRUIK

Het materiaalverbruik is afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond, het gebruik van het gereedschap en het soort te verwerken keramisch materiaal. Het hierna beschreven verbruik is op ervaringswaarden gebaseerd en kan evt. afwijken:

- Vertanding 4 mm +/- 1,5 - 1,7 kg/m²
- Vertanding 6 mm +/- 1,9 - 2,2 kg/m²
- Vertanding 8 mm +/- 2,5 - 2,9 kg/m²
- Vertanding 10 mm +/- 3,2 - 3,5 kg/m²
- Vertanding 12 mm +/- 3,8 - 4,1 kg/m²

INFO

Coeck flex tegellijm is een hoog performante poederlijm van het type C2 TE voor het verlijmen van alle soorten keramische tegels op cementdekvloeren zowel binnen als buiten. Ook geschikt voor plaatsing op vloerverwarming. De lijm is een verbeterde lijm met verlengde open tijd en beperkte afglijding.

KARAKTERISTIEKEN

- Rijptijd : ± 5 min.
- Open tijd : ± 30 min.
- Verwerkingstijd : ± 180 min.
- Begaanbaar : ± 24 uur
- Voegbaar : na ± 24 uur
- Volledig belastbaar : na 14 dagen
- Lijmdiktes tot : 10 mm
- Verwerkingstemperatuur : + 5°C tot + 25°C
- Temperatuurbestendigheid : - 30°C tot + 80°C
- Afglijdingsweerstand : ≤ 0,5 mm

VOORBEREIDING

- De ondergrond dient stevig, draagkrachtig en vrij van scheuren te zijn.
- Verwijder resten van vet, stof en andere onzuiverheden. Minder stevige of niet draagkrachtige oppervlaktelagen, extreem dichte of gladde ondergronden, scheidingslagendienen verwijderd of opgeruwd te worden.
- Bij de plaatsing van keramische tegels volgens de dunbedmethode mag de ondergrond een max. vochtgehalte niet overschrijden:
 - Cementgebonden ondergronden max. 2,0 CM-%
 - Calciumsulfaatgebonden ondergronden max. 0,5 CM-%
 - Verwarmbare anhydriet gebonden chape max. 0,3 CM-%
- Een voorbehandeling met een universele primer wordt sterk aanbevolen.

VERWERKING

In een propere kuip klontervrij en homogeen met schoon leidingwater gedurende ca. 3 minuten mengen. Aanbevolen wordt een mengapparaat met ca. 600 t/min. met spiraal- of dubbele schijfmixer. Na een rijptijd van ca. 5 min. nog eens doorroeren, daarna kan het product verwerkt worden. Bewegingsvoegen mogen niet met lijm overbrugd worden : gegevensblad bewegingsvoegen in bekledingen en vloerbedekkingen met tegels en platen in acht nemen. Breng de lijm met een getande lijmkam aan op de ondergrond en/of tegel, afhankelijk van de toepassing van enkele of dubbele verlijming. Voor plaatsing buiten, binnen op vloerverwarming of plaatsen van tegels in grootformaat dient er 100% lijmcontact te zijn tussen ondergrond en tegel. Breng maar zo veel lijm aan die in een tijdspanne van +/- 30 minuten kan verwerkt worden. Lijm waar reeds een film aan het oppervlak komt niet meer gebruiken en niet terug mengen met water.

OPGELET

Ingevolge Richtlijn 2003/53/EG, is het oplosbaar Cr VI gehalte beperkt tot 0.0002%.

VOOR DE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN VERWIJZEN WIJ U NAAR HET VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD, VERKRIJGBAAR OP AANVRAAG OF VIA ONZE WEBSITE : WWW.COECK.BE

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten alle tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.